

Fila AC99

**Imperméabilisant hydro-oléofuge
pour pierre naturelle**

Application

Fila AC 99 est un imperméabilisant spécial en base d'eau, il peut être utilisé:

- comme anti-taches pour surfaces en pierre naturelle polie (marbres et granits);
 - comme protection de base avant l'application d'une cire liquide à choisir en fonction du degré d'absorption de la pierre et de la finition à obtenir;
 - pour les sols hautement absorbants et/ou non polis (pietra serena, trachyte, pierres calcaires, marbres vieillis à l'ancienne, etc.).
- Fila AC/99 permet de réduire l'absorption du matériau et intensifie légèrement la teinte.



Conditionnement

Bidon de 5 litres (carton de 4 bidons).

Mode d'emploi

Dilution: ne pas diluer.

Application:

Comme protection de base pour sols à haut pouvoir absorbant et/ou non polis: appliquer le produit sur le sol ou la surface à traiter parfaitement propre. S'agissant d'un produit en base d'eau, il supporte l'humidité résiduelle. Appliquer Fila AC/99 à l'aide d'un pinceau ou d'une serpillière, de manière uniforme sur toute la surface et en veillant à bien imprégner les joints. Le traitement est complété à travers l'application de deux couches d'une des cires liquides suivantes: Filamatt, Veneziana, Stonewax, Filajet, Filalonglife. Choisir la cire de finition en fonction de l'aspect esthétique à obtenir et du type d'utilisation de la surface à traiter. En cas d'application du produit pour imperméabiliser une surface extérieure, ne pas utiliser de cire comme finition. Dans ce cas, il est recommandé d'appliquer deux couches de produit.



24 heures

Comme anti-taches pour pierre naturelle polie: appliquer le produit sur la surface parfaitement propre à l'aide d'un pinceau, d'une serpillière ou d'un applicateur. Laisser sécher pendant 24 heures puis laver à l'eau ou à l'aide de Filacleaner dilué pour éliminer les éventuels résidus. Cette opération peut être effectuée aussi bien sur surfaces intérieures que extérieures. Dans le cas des façades extérieures, il est recommandé de procéder à l'application à l'aide d'une pompe airless.



24 heures



Attention: agiter le produit avant utilisation.

Composition

Mélange d'émulsions de silicone en dispersion dans base d'eau.

Recommandations

Il craint le gel, conserver à température ambiante.

Étiquetage

Aucun étiquetage obligatoire ni indication de risque et de sécurité (aux termes des normes en vigueur le produit n'est pas classé comme dangereux).

Caractéristiques techniques

Aspect: liquide blanc laiteux
Odeur: résine
Densité: 0,998 kg/litre
pH: 5,6

Quantité

De 5 à 10 litres pour 100 m² par couche.

IMPERMÉABILISANTS

FILA

41

MARBRE

PIERRE

AGGLOMÉRÉS

GRANIT

MARBRE VIEILLI
À L'ANCIENNE

PIERRES OU
CAILLOUX